

Použitie:

Drôt na nenáročné zvary potrubí a tenkých plechov, na bežné stavebné a zámočnicke zvaracie práce. Drôt je pomedený. Používa sa na zváranie vo všetkých polohách.

Typické chemické zloženie drôtu (%):

C	Si	Mn
0,1	0,1	0,5

Typické mechanické hodnoty čistého zvarového kovu:

Podmienky	R _m MPa	R _{eL} MPa	A ₅ %
EN	410	260	29