

Použitie:

Rúrkový drôt na zváranie sivej liatiny za studena alebo s miernym predhrevom. Zvarový kov typu 50Ni50Fe.

Klasifikácia/certifikácia:

-

Typ náplne:

rutilová

Ochranný plyn:

EN ISO 14175: M13

Zvárací prúd:

= (+)

Typické chemické zloženie čistého zvarového kovu (%):

C	Si	Mn	Ni	Cu	Fe
<2,0	<4,0	<1,0	42,0-60,0	<2,5	zvyšok

Polohy zvárania:



Zváracie parametre a orientačné výkonové hodnoty:

Priemer (mm)	Prúd (A)	Napätie (V)	Výkon zvárania (mm)
1,2	220 - 250	28 - 30	~ 4,0