



OK BAND 347

(OK BAND 11.62)

SFA/AWS A 5.9: EQ347
EN ISO 14343-A: S 19 9 Nb

Použitie:

Páska typu 19Cr9Ni stabilizovaná nióbmom na naváranie pod tavivom vysokolegovaných ocelí.

Klasifikácia/certifikácia:

-

Typické chemické zloženie pásky (%):

C	Si	Mn	Cr	Ni	Nb
0,02	0,5	1,8	19,8	10,5	0,6

Iné údaje:

W.Nr. 1.4551

FN: 5 - 10

Typické chemické zloženie navareného kovu (2. vrstva) %:

Podmienky: základný materiál: oceľ typu 2,25Cr1,0Mo
parametre navárania: DC+, 750 A, 28 V, 7m/h
1. vrstva - páska OK Band 11.65 (typ. 309 L)

OK Band 347 +	C	Si	Mn	Cr	Ni	Nb	FN
OK 10.05	0,018	0,6	1,1	19,2	10,3	0,3	7

Rozmery a balenie:

Rozmer (mm)	Balenie	Hmotnosť (kg)
60 x 0,5	zvitok	25

K